

KARTA PRODUKTU PARAMETRY JAKOŚCIOWE WĘGLA HANDLOWEGO

Kopalnia / Ruch - KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit (Wola)

Sortyment Greenpal - miał plus

Symbol sortymentu Greenpal MII

Klasa zbytu 25/100/10 - (min.Qir/Ar/Str)

Typ węgla 31.2 - węgiel płomienny

Wymiar ziarna 3,0 ÷ 20,0 [mm]

Nadziarno największa zawartość - 5,0 [%]

Największy wymiar ziarna - 31,5 [mm]

Podziarno największa zawartość - 15,0 [%]

Wartość opałowa - Q_i^r 25 000 ÷ 26 999 [kJ/kg]

Ciepło spalania - Q_s^a 27 099 ÷ 30 950 [kJ/kg]

Zawartość popiołu - A^r 4,0 ÷ 10,0 [%]

Zawartość siarki całkowitej - S_t^r 0,41 ÷ 1,00 [%]

Zawartość wilgoci całkowitej - W_t^r 7,0 ÷ 16,0 [%]

Zawartość wilgoci analitycznej - W^a 3,49 ÷ 8,08 [%]

Zawartość części lotnych - V^{daf} 35,00 ÷ 40,00 [%]

Zawartość chloru - Cl^a 0,320 ÷ 0,380 [%]

Spiekalność - RI 0 ÷ 5

Podatność przemiałowa - HGI 37 ÷ 47

Zawartość fosforu - P^a 0,007 [%]

Zawartość rtęci - Hg^a 0,060 [ppm]