

KARTA PRODUKTU PARAMETRY JAKOŚCIOWE WĘGLA HANDLOWEGO

Kopalnia / Ruch -

KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit (Wola)

Sortyment	Retopal-Ekogroszek Worek		- Retopal Eko-Gk W
Klasa zbytu	24/100/10		- (min.Qir/Ar/Str)
Typ węgla	31.2		- węgiel płomienny
Wymiar ziarna	6,0	÷	25,0 [mm]
Nadziarno największa zawartość	-		5,0 [%]
Największy wymiar ziarna	-		31,5 [mm]
Podziarno największa zawartość	-		10,0 [%]
Wartość opałowa - Q_i^r		24 000 ÷ 25 999	[kJ/kg]
Ciepło spalania - Q_s^a		26 649 ÷ 29 505	[kJ/kg]
Zawartość popiołu - A^r		5,0 ÷ 10,0	[%]
Zawartość siarki całkowitej - S_t^r		0,61 ÷ 1,00	[%]
Zawartość wilgoci całkowitej - W_t^r		9,0 ÷ 15,0	[%]
Zawartość wilgoci analitycznej - W^a		3,50 ÷ 7,99	[%]
Zawartość części lotnych - V^{daf}		37,00 ÷ 41,00	[%]
Zawartość chloru - Cl^a		0,360 ÷ 0,420	[%]
Spiekalność - RI		0 ÷ 5	
Podatność przemiałowa - HGI		33 ÷ 41	
Zawartość fosforu - P^a		0,007	[%]
Zawartość rtęci - Hg^a		0,052	[ppm]

www.pgg.pl

Symbol SCM - 022325/ cc